

Código de identificação único do produto-tipo: 12 IBIV
Fabricante: Iberobrita Produtora de Agregados, sa; Rua de Ansião, 3100-474 Pombal
Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): sistema 2+
 Inspeção inicial da unidade fabril e do controlo da produção em fábrica; e o acompanhamento, a apreciação e a avaliação contínuos do controlo da produção em fábrica.
Norma harmonizada: EN 12 620:2002+A1:2008; EN 13 043:2002+EN 13 043:2002/AC:2004; EN 13 242:2002+A1:2007
Organismo notificado: SGS n.º 1029

Desempenho declarado do agregado - Brita 8/14 IB4					
Características essenciais			NP EN 12 620	NP EN 13 043	NP EN 13 242
Dimensão das partículas					
Designação (d/D)			8/14	8/14	8/14
Granulometria			G _C 85/20	G _C 85/20	G _C 80-20
% declarada			Fuso adotado	Fuso adotado	Fuso adotado
31,5 mm			100	100	100
20 mm			98-100	98-100	98-100
14 mm			85-100	85-100	80-100
12,5 mm			--	--	--
10 mm			--	--	--
8 mm			0-20	0-20	0-20
4 mm			0-5	0-5	0-5
0,063 mm			--	--	--
Forma das partículas do agregado grosso					
Índice de achatamento			FI ₂₀	FI ₂₀	FI ₂₀
Índice de forma			NPD	NPD	NPD
Percentagem de partículas esmagadas e partidas**					
			--	C _{100/0}	C _{90/3}
Limpeza					
Teor de finos			f _{1,5}	f ₂	f ₂
Equivalente de areia			NPD	--	NPD
Azul de metileno			NPD	MB _F NT	NPD
Resistência à fragmentação do agregado grosso					
			LA ₃₅	LA ₄₀	LA ₃₅
Massa volúmica das partículas secas na estufa, secção 8					
			2,68 ^{±0,05} Mg/m ³	2,68 ^{±0,05} Mg/m ³	2,68 ^{±0,05} Mg/m ³
Absorção de água, secção 8					
			0,3 ^{±0,2} %	0,3 ^{±0,2} %	0,3 ^{±0,2} %
Estabilidade volumétrica - retração por secagem*					
			< 0,075%(aceite)	--	--
Composição / teor					
Enxofre total*			< 0,1%(aceite)	--	S ₁
Sulfatos solúveis em ácido*			AS _{0,2}	--	AS _{0,2}
Teor em cloretos*			< 0,001%	--	--
Teor em húmus*			mais claro(aceite)	--	mais claro(aceite)
Contaminantes orgânicos leves*			< 0,1%	m _{LPC} 0,1	< 0,1%
Baridade					
			1,4 Mg/m ³	1,4 Mg/m ³	1,4 Mg/m ³
Descrição petrográfica* - descrição da rocha					
100% de calcário, com forma subprismático a subdiscoidal, muito anguloso a subanguloso superfície rugosa/lisa					

Observações:

* Ensaio realizado com o objetivo de caracterizar a rocha
 ** Agregado obtido por britagem de maciço rochoso

Utilização prevista	NP EN 12620 - Agreg. p/ betão - corresponde à EN 12620. NP EN 13043 - Agreg. p/ misturas betuminosas e tratamentos superficiais para estradas, aeroportos e outras áreas de circulação - corresponde à EN 13043. NP EN 13242 - Agreg. p/ material não ligados ou tratados com ligantes hidráulicos utilizados em trabalhos de eng. civil e na const. rodoviária - corresponde à EN 13242.
----------------------------	---

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Filipa de Jesus Gomes - Responsável pelo controlo da produção em fábrica dos agregados